

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(REG. UE 305/2011 - REG. UE 574/2014)

CODICE DEL PRODOTTO: 0916/26

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **GHIAIETTO 5/15 (AGGREGATO GROSSO 4/14) - 0916**
2. Uso previsto del prodotto: **UNI EN 12620** Aggregati per calcestruzzo
3. Nome indirizzo del fabbricante: **GIORDANINO SPA Stabilimento di produzione Via Trebbia 23 – 29029 Rivergaro (PC)**
4. Mandatario: N.A.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. a. Norme armonizzate: **UNI EN 12620**
 L'Organismo notificato: **SGS ITALIA SPA – 1381** ha effettuato:
 - i. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
 e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1381-CPR-035**
7. Prestazione dichiarata:

CE 08

Aggregato grosso 4/14		Aggregato per calcestruzzo EN 12620	Aggregato per miscele bituminose EN 13043	Vagli mm	Passante %
Dimensione dell'aggregato		4/14		40	
Granulometria		G _C 90/15G _T 15		31,5	
Forma dei granuli (indice di appiattimento)		Fl ₂₀		22,4	
Forma dei granuli (indice di forma)		Sl ₂₀		20	100,0
Massa volumica		2,63 Mg/m ³		16	99,0
Assorbimento d'acqua		1,2 %		14	94,0
Pulizia				12,5	88,0
	Contenuto conchiglie	SC ₁₀		11,2	79,0
	Contenuto di fini	F _{0,5}		10	66,0
	Qualità dei fini	MB _{NPD} SE _{NPD}		8	45,0
Percentuale di superfici frantumate				6,3	23,0
Affinità ai leganti bituminosi				5,6	16,0
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA ₂₀		4	1,0
Resistenza all'usura		MD _E 20		2	0,0
Resistenza alla levigabilità		VL ₄₄		1	0,0
Resistenza all'abrasione superficiale		AAV ₁₀		0,500	0,0
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPD		0,250	0,0
Resistenza allo shock termico				0,125	0,0
Stabilità di volume				0,063	0,2
	Ritiro per essiccamento	NPD		Nota 1 Natura petrografica Litotipo eterogeneo di colore prevalentemente grigio-verdastro. La composizione mineralogica comprende principalmente calcare, quarzo e fillosilicati. (arenaria calcarea 36%) (calcare 51%) (marna 3%)(altro 10%)	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD			
	Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate in aria				
	Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate in aria				
	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio				
Composizione/contenuto				Provenienza Escavazione Fiume Trebbia Gossolengo (PC)	
	Cloruri	< 0,01%			
	Solfati solubili in acido	AS _{0,8}			
	Zolfo totale	0,48%			
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del Calcestruzzo	Humus ass.			
	Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo	NPR			
	Contaminanti leggeri grossi				
	Composizione chimica				
Durabilità - Assorbimento di acqua					
Sostanze pericolose					
	Emissione di radioattività	NPD			
	Rilascio metalli pesanti	NPD			
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD			
	Rilascio di altre sostanze pericolose	Amianto Assente			
Resistenza al gelo/disgelo		F ₁			
Reattività alcali-silice		EP _{II} BM _{0,2} BM _{L0,33/0,48} RA ₂			
"Sonnenbrand" del basalto					

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: ----

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rivergaro, 10 febbraio 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante Arch. Marco Parini, Controllo Qualità